


Karta danych technicznych

160 GSM


Parametr	Standard	Jednostka	Wartość
Gramatura	ISO 536	g/m ²	160 +/- 3
Grubość	ISO 534	µm	158 +/- 3
Wilgotność	ISO 287	%	4,7 +/- 0,6
Gładkość	ISO 5627	Bekk sec	140 +/- 20
Białość	ISO 11475	CIE	168 +/- 3
Jasność	ISO 2470-2	%	112 +/- 1
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	Min 96
Sztywność MD	ISO 2493	mN	455 +/- 20
Sztywność CD	ISO 2493	mN	260 +/- 15

Miejsca produkcji:

Zakłady produkcyjne działają zgodnie z następującymi normami



Atrybuty specjalne:



Odniesienia:
Produkt wykonany z uwzględnieniem wymagań normy DIN EN 12281
Produkt wykonany z pulpy w procesie ECF
ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedstawione dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Data wydania: 25.10.2023